

Produktinformation CEM II/A-LL 42,5 N

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,7	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,55	
Glühverlust	M.-%	7,8	

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	2,9	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3300	
Raumbeständigkeit	mm	1,0	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	26	
Erstarren Beginn	min	203	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	22	≥ 10,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	54	42,5-62,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte 2016 aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2017